

# Dortmunder Gussasphalt, GmbH & Co. KG

---

## COLZUMIX – VfB

### přednátěr na bázi rozpouštědla pro asfaltové tavitelné pásy

**Použití:**

COLZUMIX – VfB je přednátěrová hmota obsahující živici pro tavitelné asfaltové pásy do spár BIGUMA–Band.

**Vlastnosti:**

COLZUMIX – VfB splňuje požadavky AIB.

Přednátěr je:

- připravený ke zpracování
- rychle tuhne, do pórů penetruje a váže prach.

**Pokyny ke zpracování:**

Hrana spáry musí být suchá, čistá, nezamrzlá, stejně jako zbavená oleje a mastnot. Volné částice je třeba předem odstranit.

COLZUMIX – VfB lze nanášet nátěrem nebo nástřikem. Doba schnutí je závislá na počasí. Umístění pásy do spáry může následovat, pokud je přednátěr suchý, tzn. pokud se přednátěr neotírá. Při přerušení práce se načatá nádoba musí vždy uzavřít.

**Teoretická spotřeba materiálu:**

Cca 0,3 l na běžný metr na cm tloušťky nátěru.

**Nebezpečí:**

R 10: vznětlivý

**Skladování:**

Je možno skladovat nejméně 12 měsíců v originálních uzavřených sudech.

Nařízení pro hořlavé tekutiny (VbF): A II

**Balení:**

5-l, 10-l a 30 l sudy

**Čistící prostředky:**

Běžně prodejná ředidla nebo benzin, při styku s kůží mycí pasta na ruce.

**Likvidace obalů:**

Zneškodnění vyprázdněných plechových kanystrů se provádí prostřednictvím KBS, Kreislaufsystem Blechverpackungen Stahl GmbH, Düsseldorf. Seznam sběren činných pro KBS může být dán na požádání k dispozici.

**Technická data:**

Druh pojiva:	živice
Druh rozpouštědla:	testbenzin
Skupenství:	tekuté
Bod vzplanutí (DIN 53213):	> 21°C
Hustota (DIN 52004):	cca 0,84 g/cm <sup>3</sup>

Tato výrobní informace odpovídá stavu našich současných informací, uvedená data jsou průměrné hodnoty za normálních podmínek. Zpracovatel je povinen přezkoušet způsobilost a možnost užití pro plánovaný účel. V případě speciálních otázek Vám rádi poradíme. Platí naše všeobecné obchodní a dodací podmínky.